

PANTALÓN **BOLD** **CURRENT**

Protección multinorma
con alta visibilidad para
trabajos industriales de alto
riesgo.

COMPOSICIÓN

80% ALGODÓN
19% POLIÉSTER
1% FIBRA ANTIESTÁTICA

TALLAS

40-42-44-46-48-50-52-
54-56-58-60

COLORES



ATPV
11
CAL/CM²

ELIM
9,9
CAL/CM²

DELANTERO



TRASERO



DESCRIPCIONES

- 1** BOLSILLO CON ABERTURA PROTEGIDA: Diseñado para reducir el ingreso de polvo y partículas.
- 2** BOLSILLO CARGO CON TAPA: Permite almacenar herramientas y accesorios de forma práctica y segura.
- 3** RODILLAS CON PINZAS DE MOVILIDAD: Favorecen una flexión más natural y mayor libertad de movimiento.
- 4** TRIPLE COSTURA LATERAL: Refuerza las zonas de mayor desgaste para una mayor durabilidad.
- 5** CINTURA SEMI ELASTICADA: Favorece un ajuste cómodo y una mayor libertad de movimiento.
- 6** BOLSILLOS TRASEROS CON TAPA: Protegen el contenido y facilitan un acceso práctico y seguro.

DETALLES



BOLSILLO CARGO



BOLSILLOS TRASEROS



BOLSILLO LATERAL

1. PROTECCIÓN CERTIFICADA

La prenda ha sido ensayada y certificada bajo las siguientes normas.
Ensayos realizados tras 50 ciclos de lavado a 60 °C (acabado fluorocarbonado cada 5 ciclos).



Ropa de protección

EN ISO 13688:2013
+A1:2021

Cumple



Calor y llama

EN ISO 11612:2015

A1+A2, B1, C1, F1



Antiestático

EN 1149-5:2018

Cumple



Arco eléctrico

EN 61482-2:2020

ATPV 11 cal/cm²
EIJM 9,9 cal/cm²



Salpicaduras químicas

EN 13034:2005
+ A1:2009

Tipo PB(6)

2. PROPIEDADES DE LA TELA

PROPIEDAD	MÉTODO	RESULTADO
 Gramaje	EN ISO 12127	260 g/m ² ±5%
 Ancho	-	150 cm ±5%
 Resistencia a penetración de líquidos (H ₂ SO ₄)	UNE 40380	98,5% (urdimbre) / 98,8% (trama)
 Variación dimensional	EN ISO 5077	Cumple
 Resistencia a la tracción	EN ISO 13934-1	Cumple
 Resistencia al desgarro	EN ISO 13937-2	Cumple

3. CUIDADO Y MANTENIMIENTO



Lavar a máquina máx. 60°C.



No usar blanqueador.



Secar a temperatura baja.



Planchar a temperatura baja.



No lavar en seco.

4. Recomendaciones



Almacenar en un lugar seco, ventilado y protegido de la luz solar.



Revisar la prenda antes de cada uso.



Reemplazar la prenda si presenta desgaste excesivo o daño estructural.

VALIDACIÓN ISP

Instituto de
Salud Pública
Ministerio de Salud

CERTIFICACIÓN
EUROPEA



SEGURIDAD
ELÉCTRICA

